



ลูกดัง



จิงโจ้

ข้อมูลเชิงเทคนิค มอร์ตาร์ ก่อ-ฉาบ

TECHNICAL DATA SHEET



ก่อ
MASONRY

ฉาบ
PLASTERING

ควิกโคท

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราลูกดัง และจิงโจ้ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน นักเคมี วิศวกร นักธรณีวิทยา ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานฉาบอิฐมวลเบา และด้วยความตั้งใจ มุมานะ ในการทดลอง ทำให้เราได้ผลิตผลิตภัณฑ์**ปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย** ภายใต้ชื่อ ปูนฉาบอิฐมวลเบาสำเร็จรูปตรา **“ลูกดัง”** หรือ **“ดังแดง”** และปูนก่ออิฐมวลเบาสำเร็จรูป ตรา **“จิงโจ้”** หรือ **“โจ้ม่วง”** ที่ช่างก่อสร้างทุกคนต่างรู้จักกันดี และเรียกจนติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้

ตลอด 27 ปีที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย หัวใจของเราคือการมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง ก้าวตามทันเทคโนโลยี และความต้องการของช่างมืออาชีพ เพื่อความสำเร็จของการก่อสร้าง และผลงานที่น่าประทับใจทั้งกับผู้สร้าง และผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการไม่ว่าในงานก่อสร้างใดๆ เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ของเรามามอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ให้สมกับความตั้งใจของเราในการเป็นบริษัทที่ **“รู้จริงทุกงานพื้นผิว”**

ควิกโคท เราเชี่ยวชาญในการผลิตปูนซีเมนต์สำเร็จรูป หรือปูนมอร์ตาร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนก่อ ปูนฉาบ สกิมโค้ท ที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย และปูนสำหรับงานก่อสร้างอื่นๆอีกหลากหลายประเภท โดยจัดแบ่งสินค้าออกเป็น 2 แขนงหลักคือ

 **ลูกดัง** สำหรับงานฉาบ งานฉาบผิวบาง และงานซ่อมแซม

 **จิงโจ้** สำหรับงานก่อ งานทาวปูกระเบื้อง และงานเทพื้น



สำนักงานใหญ่ ของเราตั้งอยู่บน ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี โดดเด่นด้วยการบริการซึ่งเป็นหัวใจของควิกโคท เราใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับแต่ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มจนไปถึงหลังการขาย โดยเน้นการสนับสนุนและแก้ปัญหาาร่วมกับคู่ค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา



โรงผลิตหลัก ของเราตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่ ด้วยกำลังการผลิตปูนมอร์ตาร์กว่า 800,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับปูนมอร์ตาร์ 20 ล้านถุงต่อปี(ปูนมอร์ตาร์ 1 ถุง ขนาด 40 กก.) และยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อการขนส่งที่จับใจรวดเร็ว เข้าถึงในทุกพื้นที่ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจก่อสร้างที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพที่มั่นใจได้



วัตถุดิบคุณภาพ

ปูนที่ดี ย่อมเริ่มมาจากการใส่ใจในการคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบที่เราสรรหามาจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนั้นเรายังมีทีมคัดกรองคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำมาผลิตจริงเพื่อให้ได้ความเสถียรภาพ ตามแบบฉบับของควิกโคก

กรรมวิธีการผลิตที่เป็นสากลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตของเราเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบโรงงานของเรา

เราใช้ระบบหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต (Robotic Production) เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้รวดเร็ว และลดการปล่อยฝุ่นออกไปสู่ภายนอกโรงงานได้ถึง 90% เรายังได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

บริการด้วยใจ

การบริการ คือหัวใจของควิกโคก เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับแต่ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มจนถึงหลังการขาย



QUICK Delivery บริการการขนส่งที่ฉับไว

ทีมขนส่งฉับไว เทียงตรงยึดหยุ่น
มีรถจัดส่งสินค้าสำหรับงาน
ทุกประเภทพร้อมรองรับ
ความประสงค์ของลูกค้าทุกราย

QUICK Technical Support บริการด้านเทคนิคที่รวดเร็ว

ทีมเทคนิคมากประสบการณ์ที่พร้อม
ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาพื้นผิว
ร่วมกับช่างและผู้พัฒนาโครงการ
อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งให้คำแนะนำทั้งก่อน
และหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

QUICK Customer Service บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทันใจ

ทีมลูกค้าสัมพันธ์เต็มใจให้บริการ
ในด้านต่างๆ คอยดูแลประสานงานแก้ไข
ปัญหาตั้งแต่ต้นจนถึงหลังการขาย
และรับฟังคำติชม เพื่อนำกลับมาพัฒนา
การบริการต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้า
ของควิกโคกจะได้รับการบริการที่เหนือ
ความคาดหมายตลอดเวลา



ลูกดัง



จิงใจ

ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตราลูกตั้ง CP001

Plastering Mortar for Lightweight Blocks



รหัสสินค้า	: CP001
สำหรับงาน	: ฉาบผนังอิฐมวลเบา
น้ำหนัก	: 40 กิโลกรัม
พื้นที่ที่ได้	: สามารถฉาบได้ประมาณพื้นที่ 2.6 ตร.ม. ที่ความหนา 1.0 ซม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: เหนียว นุ่ม สีน
คุณสมบัติพิเศษ	: ผนังเรียบเนียน ลดรอยแตกร้าว

คุณสมบัติ

- ปูนฉาบอิฐมวลเบาเจ้าแรกของไทย
- มีแรงยึดเกาะประสานกันดี ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม สีนมือ ไม่เปื่อยแฉะ แข็งช้ำมีคุณสมบัติเฉพาะตัว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสีย
- ผิวปูนฉาบ เรียบเนียน จากเม็ดทรายละเอียด ทำให้ผิวผนังฉาบ เรียบเนียนกว่า
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก

Technical Data		Application Data	
Type	: Powder	Mixing ratio (L/Bag)	: 8.0 - 9.0 L/40 kg bag
Color	: Grey	Pot life (25°C)	: 1 - 1:30 hrs.
Composition	: Portland Type I, selected sand and limestone, admixture and chemical additives.	Layer Thickness	: 0.5 - 2.5 cm.
Grain size	: < 0.500 mm.	Application	: Plaster on lightweight concrete block
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water	Temperature Range	: 25 - 40 °C
Shelf life	: 3 months after manufacturing date	Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1 cm. covers 2.6 Sq.m/bag
Packaging	: 40 kg/bag		

Test Data			
	TIS 2735-2559	Result	Standard
Wet Property			
Water Retention	≥ 90%	> 95%	ASTM C1506
Time to Setting	≥ 60 min	300 - 550 min	ASTM C807
Dry property			
Compressive Strength 28 Days	-	1.95 - 4.90 Mpa (20 - 50 kg/cm²)	ASTM C109
Adhesive Strength 28 Days	≥ 0.20 - Mpa	≥ 0.29 Mpa	TIS 2735-2559

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP001	
● โครงการในเครือ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	● โครงการ สิริ ริเวอร์เพลส
● โครงการในเครือ แสนสิริ	● โครงการ เดอะเมเกียส
● โครงการในเครือ ศุภาลัย	● มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
● โครงการ วาร์โอ สุวรรณภูมิ	● โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย
● โครงการ ไลฟสเปซ	● และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว	การผสม	การผสมด้วยเครื่อง	การผสมด้วยมือ
 ใช้แปรงตีน้ำหรือไม้กวาดปาดเศษผงที่ติดผนังออกให้หมดราดน้ำที่ผสมอิฐมวลเบา ก่อนการฉาบให้ทั่วสม่ำเสมอ 2 - 3 ครั้ง (กรณีผนังอิฐแห้ง) รอให้ผิวผนังดูดซับน้ำจนแห้งหมาดเล็กน้อยจึงลงมือฉาบ	 ผสมปูนฉาบ 1 ถัง ต่อน้ำ 8.0 - 9.0 ลิตร หรือไม่เกิน 2 กระป๋องปูน	 การกวนด้วยเครื่องผสม ควรใช้เวลาในการผสมประมาณ 3 - 5 นาที โดยดูว่าปูนเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด จึงทำการปล่อยปูนลงกระบะ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้เคมีแตกตัว กวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ฉาบ **ข้อควรระวัง การกวนผสมต่อเนื่องนานเกิน 5 นาที มีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า	 การกวนด้วยมือ (ใช้จอบกวน) ต้องใช้เวลากวนนาน โดยดูว่าปูนไม่เป็นเม็ดและเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้เคมีแตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ฉาบ

การฉาบ	
 การฉาบด้วยเครื่อง ใช้งานกับเครื่องพ่นปูนฉาบได้ โดยความหนาในการฉาบรวม 2 ชั้น ประมาณไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร **หลังปูนเช็กตัวหมาดให้ทำตามขั้นตอนตามมาตรฐานการฉาบปูน	 การฉาบด้วยมือ ฉาบหนาไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร ชั้นฉาบโดยกดเกรียงฉาบรีดบางก่อน และฉาบเติมปูนตามความหนาที่ต้องการ **หลังปูนเช็กตัวหมาดให้ทำตามขั้นตอนตามมาตรฐานการฉาบปูน

เทคนิคการฉาบ
การฉาบผนังอิฐมวลเบา 1. ฉาบหนาไม่เกิน 1.5 ซม. สามารถฉาบปูนให้ได้ความหนาที่ต้องการได้เลย ขึ้นฉาบโดยกดเกรียงฉาบรีดบางก่อนและฉาบเติมปูนตามความหนาที่ต้องการ 2. ฉาบหนาเกิน 1.5 - 2.5 ซม. ทำตามขั้นตอนที่ 1. แล้วรอให้ปูนฉาบเซกตัวหมาดที่ความหนา 1 - 1.5 ซม. จากนั้นจึงสามารถฉาบเติมปูนตามความหนาที่ต้องการ รอปูนเซกตัวหมาดอีกครั้ง (ปูนฉาบต้องไม่ผสมเหลวเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการย้อยตัวของปูน) กรณีที่มีการฉาบความหนาเกิน 2.5 ซม.ขึ้นไป อาจมีปัญหาแตกร้าวมากตามมาภายหลังจึงควรติดลวดตะขอยาว#1.25 ซม. เติมพื้นที่ บริเวณที่มีการฉาบความหนาเกิน 3. เมื่อปูนเซกตัวหมาดเริ่มแข็ง สามารถเดินสามเหลี่ยมปาดหน้าปูนหาระนาบ จากนั้นเติมปูนบริเวณที่ไม่เต็ม เพื่อทำการเดินสามเหลี่ยมปาดหน้าหาระนาบอีกครั้ง และจึงทำการฉาบแต่งหน้าได้ตามต้องการ 4. หลังฉาบแต่งหน้าปูนเมื่อปูนเซกตัวหมาดเริ่มแข็ง สามารถตีน้ำด้วยแปรงเพื่อทำการป็นหน้าลงฟองได้ทันที (หลังการป็นหน้าลงฟองควรกวาดหน้าปูนทุกครั้งเพื่อผิวหน้าปูนที่เรียบเนียนสวย) การฉาบโครงสร้างคอนกรีต (เสา-คาน) 1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีตก่อนการฉาบ ต้องสลัดดอก บริเวณที่ต้องการฉาบให้ทั่วทั้งไว้ประมาณ 1 - 2 วัน (ค่าการยึดเกาะขึ้นอยู่กับสภาพผิวโครงสร้าง, ประเภทปูนซีเมนต์บวกน้ำยาเคมีที่นำมาใช้, ส่วนผสมทราย, และความถี่ในการสลัดดอก) หรือทำการไล่น้ำจากท่อตราจิงโจ้ม้วน ด้วยเกรียงร่องหวี ขนาด 3 - 6 มม. รอให้ปูนหมาดตัว แล้วจึงฉาบกับด้วยปูนฉาบอิฐมวลเบา ทรายลูกดั่งแดง (ค่าการยึดเกาะมากกว่า 2 กก./ตร.ซม.) 2. การผสมปูนสำหรับฉาบบนพื้นผิวคอนกรีต ต้องผสมปูนฉาบข้นกว่าการฉาบผนัง (ใช้น้ำน้อยกว่าเพราะการฉาบบริเวณผิวโครงสร้าง ปูนเซกตัวช้ากว่าผนังทำให้เกิดการย้อยตัวของปูน) 3. การฉาบชั้นแรก ให้ขึ้นฉาบบางประมาณ 1 - 1.5 ซม. รอให้ปูนฉาบเซกตัวหมาด จากนั้นจึงสามารถฉาบเติมปูน ที่ละชั้นตามความหนาที่ต้องการ โดยสามารถทำตามขั้นตอนและรายละเอียดเดียวกันกับการฉาบปูนที่ผนังอิฐมวลเบาจนจบสิ้นทุกขั้นตอนการฉาบปูน

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น • อายุการกองเก็บ 3 เดือน	• การใช้ปูนและผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธีช่วยลดปัญหารอยแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น • ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ	• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 - 1:30 ชั่วโมง • ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

ปูนฉาบอิฐทั่วไป ตราลูกตั้ง CP105

Plastering Mortar for General Blocks



รหัสสินค้า	: CP105
สำหรับงาน	: ฉาบอิฐมวลเบา, อิฐบล็อก และอิฐขาว
น้ำหนัก	: 40 กิโลกรัม
พื้นที่ที่ได้	: สามารถฉาบได้ประมาณพื้นที่ 2.6 ตร.ม. ที่ความหนา 1.0 ซม.
คุณสมบัติเมื่อปูน	: เหนียว นุ่ม สีน
คุณสมบัติพิเศษ	: ผนังแข็งแรง ลดรอยแตกร้าว

คุณสมบัติ

- มีแรงยึดเกาะประสานกันดี ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม สีนมือ ไม่เปราะแตกหักง่าย แข็งแรงทนทาน
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ผิวปูนฉาบชนิดละเอียด (MA-II) จากเม็ดทรายละเอียด ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก

Technical Data

Type	: Powder
Color	: Grey
Composition	: Portland Type I, selected sand and limestone, admixture and chemical additives.
Grain size	: > 0.500 mm.
Storage :	Keep in dry conditions and avoid moisture and water
Shelf life	: 3 months after manufacturing date
Packaging	: 40 kg/bag

Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 10.0 - 10.7 L/40 kg bag
Pot life (25°C)	: 1 - 1:30 hrs
Layer Thickness	: 0.5 - 2.5 cm.
Application	: Plaster on clay bricks, white bricks and concrete blocks
Temperature Range	: 25 - 40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1 cm. covers 2.6 Sq.m/bag

Test Data

	TIS 1776-2560	Result	Standard
Wet Property			
Water Retention	≥ 75%	> 90%	ASTM C1506
Time to Setting	≥ 60 min	> 300 min	ASTM C807
Dry property			
Compressive Strength 28 Days	≥ 2.5 Mpa	2.5 - 6.0 Mpa (25 - 61 kg/cm ²)	ASTM C109
Bonding strength 28 Days	≥ 0.15 Mpa	> 0.24 Mpa > 0.25 Mpa > 0.80 Mpa	ASTM C952 BS EN 1015 ASTM C882-99

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP105

- โครงการในเครือ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- โครงการในเครือ แสนสิริ
- โครงการในเครือ ศุภาลัย
- โรงแรมท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ
- ห้างสรรพสินค้า ยูเนี่ยนมอลล์ ลาดพร้าว ช.1
- ศูนย์กลางราชมงคลคลองหก
- โครงการ สิริวิสัย (รังสิต-คลอง1)
- โครงการ สมบัติบุรี
- โครงการ คริสตัล โซลانا
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว	การผสม	การผสมด้วยเครื่อง	การผสมด้วยมือ
 ใช้แปรงตีน้ำหรือไม้กวาดปาดเศษผงที่ติดผนังออกให้หมด - ราดน้ำที่แฉงอิฐก่อนการฉาบให้ทั่วสม่ำเสมอ 1 - 2 ครั้ง (แฉงอิฐขาว, อิฐมวลเบา) - พรมน้ำที่แฉงอิฐก่อนการฉาบให้ทั่วสม่ำเสมอ 1 ครั้ง (แฉงอิฐซีเมนต์บล็อก) - รอให้ผิวแห้งดูดซับน้ำจนแห้งหมาดเล็กน้อยจึงลงมือฉาบ	 ผสมปูนฉาบ 1 ถุง ต่อ น้ำ 10.0 - 10.7 ลิตร หรือไม่เกิน 2 กระป๋องปูน	 การกวนด้วยเครื่องผสม ควรใช้เวลาในการผสมประมาณ 3 - 5 นาที โดยดูว่าปูนเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด จึงทำการปล่อยปูนลงกระบะ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้เคมีแตกตัว กวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ฉาบ **ข้อควรระวัง การกวนผสมต่อเนื่องนานเกิน 5 นาที มีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า	 การกวนด้วยมือ (ใช้จอบกวน) ต้องใช้เวลากวนนาน โดยดูว่าปูนไม่เป็นเม็ดและเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้เคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ฉาบ

การฉาบ	
 การฉาบด้วยเครื่อง ใช้งานกับเครื่องพ่นปูนฉาบได้ โดยความหนาในการฉาบรวม 2 ชั้น ประมาณไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร **หลังปูนเช็ดตัวหมาดให้ทำตามขั้นตอนตามมาตรฐานการฉาบปูน	 การฉาบด้วยมือ ฉาบหนาไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร ขึ้นฉาบโดยกดเกรียงฉาบรีดบางก่อน และฉาบเติมปูนตามความหนาที่ต้องการ **หลังปูนเช็ดตัวหมาดให้ทำตามขั้นตอนตามมาตรฐานการฉาบปูน

เทคนิคการฉาบ
การฉาบผนังอิฐทั่วไป 1. ฉาบหนาไม่เกิน 1.5 ซม. สามารถฉาบปูนให้ได้ความหนาที่ต้องการได้เลย ขึ้นฉาบโดยกดเกรียงฉาบรีดบางก่อน และฉาบเติมปูนตามความหนาที่ต้องการ 2. ฉาบหนาเกิน 1.5 - 2.5 ซม. ทำตามขั้นตอนที่ 1. แล้วรอให้ปูนฉาบเซกตัวหมาดที่ความหนา 1 - 1.5 ซม. จากนั้นจึงสามารถฉาบเติมปูนตามความหนาที่ต้องการ รอปูนเซกตัวหมาดอีกครั้ง (ปูนฉาบต้องไม่ผสมเหลวเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการย้อยตัวของปูน) กรณีที่มีการฉาบความหนาเกิน 2.5 ซม.ขึ้นไปอาจมีปัญหาแตกร้าวมากตามมาภายหลังจึงควรติดลวดตะขอย #1.25 ซม.เติมพื้นที่ บริเวณที่มีการฉาบความหนาเกิน 3. เมื่อปูนเซกตัวหมาดเริ่มแข็ง สามารถเดินสามเหลี่ยมปาดหน้าปูนหาระนาบ จากนั้นเติมปูนบริเวณที่ไม่เต็ม เพื่อทำการเดินสามเหลี่ยมปาดหน้าหาระนาบอีกครั้ง และจึงทำการฉาบแต่งหน้าได้ตามต้องการ 4. หลังฉาบแต่งหน้าปูนเมื่อปูนเซกตัวหมาดเริ่มแข็ง สามารถตีน้ำด้วยแปรงเพื่อทำการป็นหน้าลงฟองได้ทันที (หลังการป็นหน้าลงฟองควรกวาดหน้าปูนทุกครั้งเพื่อผิวหน้าปูนที่เรียบเนียนสวย) การฉาบโครงสร้างคอนกรีต (เสา-คาน) 1. การเตรียมพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีตก่อนการฉาบ ต้องสลัดดอกบริเวณที่ต้องการฉาบให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณ 1 - 2 วัน (ค่าการยึดเกาะขึ้นอยู่กับสภาพผิวโครงสร้าง, ประเภทปูนซีเมนต์บวกน้ำยาเคมีที่นำมาใช้, ส่วนผสมทราย, และความถี่ในการสลัดดอก) หรือทำการไล่ปูนกวาดก่อ ทรายจึงไฉ่มองด้วยเกรียงร่องหวีขนาด 3 - 6 มม. รอให้ปูนหมาดตัว แล้วจึงฉาบกับด้วยปูนฉาบสำเร็จรูป ทรายลูกตึง (ค่าการยึดเกาะมากกว่า 2 กก./ตร.ซม.) 2. การผสมปูนสำหรับฉาบบนพื้นผิวคอนกรีต ต้องผสมปูนฉาบขึ้นกว่าการฉาบผนัง (ใช้น้ำน้อยกว่าเพราะการฉาบบริเวณผิวโครงสร้างปูนเซกตัวช้ากว่าผนังทำให้เกิดการย้อยตัวของปูน) 3. การฉาบชั้นแรก ให้ขึ้นฉาบบางประมาณ 1 - 1.5 ซม. รอให้ปูนฉาบเซกตัวหมาด จากนั้นจึงสามารถฉาบเติมปูนที่ละชั้นตามความหนาที่ต้องการ โดยสามารถทำตามขั้นตอนและรายละเอียดเดียวกันกับการฉาบปูนที่ผนังอิฐ จนจบสิ้นทุกขั้นตอนการฉาบปูน

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น • อายุการกองเก็บ 3 เดือน	• การใช้ปูนและผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธีช่วยลดปัญหารอยแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น • ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ	• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 - 1:30 ชั่วโมง • ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

ปูนฉาบผิวคอนกรีต ตราลูกตั้ง CP003

Plastering Mortar for Concrete



รหัสสินค้า	: CP003
สำหรับงาน	: ฉาบผิวโครงสร้างคอนกรีต เสา-คาน, ท้องพื้น, ห้องบันได และผนังคอนกรีตลิฟท์
น้ำหนัก	: 40 กิโลกรัม
พื้นที่ที่ได้	: สามารถฉาบได้ประมาณพื้นที่ 2.5 ตร.ม. ที่ความหนา 1.0 ซม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: เหนียว นุ่ม สีน
คุณสมบัติพิเศษ	: ผนังแข็งแรง ยึดเกาะสูง

คุณสมบัติ

- มีแรงยึดเกาะประสานกันดี ลดปัญหาแตกร่อน
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม สีนมือ ไม่เปลืองแรง แห้งช้ามีคุณสมบัติเฉพาะตัว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสีย
- ผิวปูนฉาบชนิดละเอียด (CO) มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะ ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก

Technical Data	
Type	: Powder
Color	: Grey
Composition	: Portland Type I, selected sand, limestone and admixture
Grain size	: < 0.600 mm
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water
Shelf life	: 3 months after manufacturing date
Packaging	: 40 kg/bag

Application Data	
Mixing ratio (L/Bag)	: 9.5 - 10.0 L/40 kg bag
Pot life (25°C)	: 1 - 1:30 hrs
Layer Thickness	: 0.5 - 2.5 cm.
Application	: Plaster on concrete surface structure, column, beams, stairs and walls
Temperature Range	: 25 - 40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1 cm. covers 2.5 Sq.m/bag

Test Data			
	TIS 1776-2560	Result	Standard
Wet Property			
Water Retention	≥ 75%	> 95%	ASTM C1506
Time to Setting	≥ 60 min	> 180 min	ASTM C807
Dry property			
Compressive Strength 28 Days	≥ 5.0 Mpa	> 9.8 Mpa (> 100 kg/cm²)	ASTM C109
Adhesive Strength 28 Days	-	> 1.9 Mpa	ASTM C882

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP003	
- โครงการ ธารสมบัติ ราชบุรี - โครงการ ดี เอ็กซ์เทนโซ 3 - คอนโด ธีราราช สุขุมวิท 36 - โครงการ เดอะ ไฮน์ สาทร	- โครงการ เดอะมิราเคิลพลัส มหาชัย - โครงการ เดอะ รอยัลเจมส์กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ - โครงการ แอปอน สาทร - และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว	การผสม	การผสมด้วยเครื่อง	การผสมด้วยมือ
 ทำความสะอาดพื้นที่ฉาบ ใช้แปรงลวดหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมขัดผิวคอนกรีต เพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก ตะไคร่ ฝุ่น หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด ในกรณีคอนกรีตแตกบิ่นเสียหรือเป็นโพรงอากาศ ให้ใช้ปูนฉาบผิวคอนกรีตซ่อมรอยบิ่นและอุดโพรงอากาศก่อนลงมือฉาบ	 ผสมปูนฉาบ 1 ถัง ต่อน้ำ 9.5 - 10.0 ลิตร หรือไม่เกิน 2 กระป๋องปูน	 การกวนด้วยเครื่องผสม ควรใช้เวลาในการผสมประมาณ 3 - 5 นาที โดยดูว่าปูนเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด จึงทำการปล่อยปูนลงกระบะแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้เคมีแตกตัว กวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ฉาบ **ข้อควรระวัง การกวนผสมต่อเนื่องนานเกิน 5 นาที มีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า	 การกวนด้วยมือ (ใช้จอบกวน) ต้องใช้เวลากวนนาน โดยดูว่าปูนไม่เป็นเม็ดและเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้เคมีแตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ฉาบ

การฉาบ	
 การฉาบด้วยเครื่อง ใช้งานกับเครื่องพ่นปูนฉาบได้ โดยความหนาในการฉาบรวม 2 ชั้น ประมาณไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร **หลังปูนเช็กตัวหมาดให้ทำตามขั้นตอนตามมาตรฐานการฉาบปูน	 การฉาบด้วยมือ ฉาบหนาไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร ขึ้นฉาบโดยกดเกรียงฉาบรีดบางก่อน และฉาบเติมปูนตามความหนาที่ต้องการ **หลังปูนเช็กตัวหมาดให้ทำตามขั้นตอนตามมาตรฐานการฉาบปูน

เทคนิคการฉาบ
การฉาบผนังผิวคอนกรีต - ฉาบหนาไม่เกิน 1.5 ซม. สามารถฉาบปูนให้ได้ความหนาที่ต้องการได้เลย ขึ้นฉาบโดยกดเกรียงฉาบรีดบางก่อน และฉาบเติมปูนตามความหนาที่ต้องการ - ฉาบหนาเกิน 1.5 - 2.5 ซม. ทำตามขั้นตอนที่ 1 แล้วรอให้ปูนฉาบเซกตัวหมาดที่ความหนา 1 - 1.5 ซม. จากนั้นจึงสามารถฉาบเติมปูนตามความหนาที่ต้องการ รอปูนเซกตัวหมาดอีกครั้ง (ปูนฉาบต้องไม่ผสมเหลวเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการย้อยตัวของปูน) <i>กรณีที่มีการฉาบความหนาเกิน 2.5 ซม.ขึ้นไป อาจมีปัญหาแตกร้าวมากตามมาภายหลัง จึงควรติดลวดตาข่าย #1.25 ซม. เติมพื้นที่บริเวณที่มีการฉาบความหนาเกิน</i> - เมื่อปูนเซกตัวหมาดเริ่มแข็งสามารถเดินสามเหลี่ยมปาดหน้าปูนหาระนาบ จากนั้นเติมปูนบริเวณที่ไม่เต็ม เพื่อทำการเดินสามเหลี่ยมปาดหน้าหาระนาบอีกครั้ง และจึงทำการฉาบแต่งหน้าได้ตามต้องการ - หลังฉาบแต่งหน้าปูนเมื่อปูนเซกตัวหมาดเริ่มแข็ง สามารถตักน้ำด้วยแปรงเพื่อทำการป็นหน้าลงฟองได้ทันที (หลังการป็นหน้าลงฟองควรกวาดหน้าปูนทุกครั้งเพื่อผิวหน้าปูนที่เรียบเนียนสวย)

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น - อายุการกองเก็บ 3 เดือน	- การใช้ปูนและผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธีช่วยลดปัญหารอยแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น - ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ	- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 - 1:30 ชั่วโมง - ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

ปูนก่ออิฐมวลเบา ตราจิ้งจอก CP007

Masonry Mortar for Lightweight Blocks



รหัสสินค้า	: CP007
สำหรับงาน	: ก่ออิฐมวลเบา
น้ำหนัก	: 40 กิโลกรัม
พื้นที่ที่ทำได้	: อิฐมวลเบาความหนา 7.5 ซม. ก่อได้ 26.0 ตร.ม. อิฐมวลเบาความหนา 10 ซม. ก่อได้ 19.5 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: ยึดติดแน่น จัดแนวง่าย
คุณสมบัติพิเศษ	: ผนังแข็งแรง เรียงแนวสวย

คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง **ยึดเกาะแน่น ใน 10 วินาที**
- คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา
- ชนิดก่อแบบแห้ง รวดเร็ว ลดขั้นตอนไม่ต้องรดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ
- มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน มีเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแข็งตัว
- เนื้อปูนละเอียด จัดแนวง่าย ก่อแบบบาง ไม่สิ้นเปลืองปูน
- สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาไม่รับแรง (Non-Load Bearing) และก่อผนังอิฐมวลเบาแบบรับแรง (Load Bearing) ด้วยความหนาของการก่อเพียง 2 - 3 มม. เท่านั้น
- ใช้กับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร

Technical Data	
Type	: Powder
Color	: Grey
Composition	: Portland Type I, selected sand, limestone and chemical additives.
Grain size	: < 0.600 mm
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water
Shelf life	: 3 months after manufacturing date
Packaging	: 40 kg/bag

Application Data	
Mixing ratio (L/Bag)	: 13.5 - 14.0 L/40 kg bag
Pot life (25°C)	: 30 - 40 min
Layer Thickness	: 2 - 3 mm.
Application	: For laying on lightweight concrete blocks
Temperature Range	: 25 - 40 °C
Area coverage (Sq m./bag)	: lightweight concrete block (size 7.5 cm.) covers 26.0 Sq.m/bag (size 10.0 cm.) covers 19.5 Sq.m/bag With thickness 2 - 3 mm.


Test Data			
	TIS 2706-2559	Result	Standard
Wet Property			
Water Retention	≥ 90%	> 90%	ASTM C1506
Time to Setting	≥ 60 min	> 240 min	ASTM C807
Dry property			
Compressive Strength			
28 Days	-	≥ 9.8 Mpa (≥ 100 kg/cm²)	ASTM C109
Adhesive Strength			
28 Days	-	> 0.50 Mpa	ASTM C952

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP007	
● โครงการในเครือ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	● โครงการ เดอะ มาริโอ เศรษฐกิจ - คลองครุ
● โครงการในเครือ แสนสิริ	● โครงการ นลิน แกรนด์ อเวนิว วงแหวน - พระราม 9
● โครงการในเครือ ศุภาลัย	● มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
● โครงการในเครือ เอสซี แอสเสท	● โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย
● โครงการในเครือ เอพีไทยแลนด์	● และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมการก่อ	การผสม	การผสมด้วยเครื่อง	การผสมด้วยมือ
 เตรียมเกรียงก่อให้ตรงขนาดกับความหนาอิฐมวลเบา และอุปกรณ์การก่ออื่นๆ ให้พร้อม ใช้ไม้กวาดทำความสะอาดเศษผงที่อิฐออกให้หมด ไม่ต้องพรมน้ำที่อิฐมวลเบาสามารถก่อแห้งได้เลย	 ปูน 1 ส่วน ต่อน้ำ 0.33 - 0.36 ปูน 1 กก. ต่อน้ำ 330 - 360 กรัม (ผสมทีละกระป๋องปูน) หรือ ปูน 1 ถุง ต่อน้ำ 13.5 - 14.0 ลิตร	 การกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูน ควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เป็นเม็ด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ก่อ **ข้อควรระวัง การกวนผสมไม่ควรต่ำกว่า 3 นาที	 ควรใช้เกรียงใบโพธิ์กวนนานๆ โดยดูว่าเนื้อปูนไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ก่อ

การก่อ



1. ให้จับอิฐมวลเบาตั้งเอียงกับพื้น ใช้เกรียงก่อตักปูน ที่ผสมในกระป๋องให้พอดีกับการก่อ ป้ายปูน, ทา ปูนก่อ โดยรูดเกรียงยาวให้เต็มหน้าของสันอิฐมวลเบา และด้านหัวอิฐมวลเบา โดยสังเกตความชันเหลวดังนี้
*ถ้าปูนเหลวเกินไปเส้นร่องหัวจะล้นไม่อยู่ตัว เมื่อทำการเคาะอิฐกับพื้น แต่โดยการเติมปูนผสมอีกครั้ง
ถ้าปูนข้นเกินไปเส้นร่องหัวเกรียงจะขาด แก้ด้วยการเติมน้ำผสมอีกครั้ง*
2. ความหนาเนื้อปูนก่อก่อ ประมาณ 2 - 3 มิลลิเมตร
3. วางอิฐมวลเบาที่ทาปูนก่อไว้ เอาด้านสันที่ทาปูนก่อลงทาบบนแนวก่ออิฐมวลเบา ใช้ค้อนยางทำการปรับแต่งให้ได้แนว แล้วเคาะอิฐให้ติดแน่น โดยปูนก่อจะปลิ้นออกมา ใช้เกรียงใบโพธิ์ปาดเก็บปูนให้เรียบร้อย จากนั้นสามารถทำการก่อต่อเนื่องไปได้ทันที

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น • อายุการกองเก็บ 3 เดือน	• การใช้งานและการผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธี ช่วยลดปัญหารอยแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น • ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บ และอักเสบของกล้ามเนื้อ	• หลังจากผสมปูนแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 30 - 40 นาที โดยผสมทีละกระป๋องปูน • ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที



ลูกดัง



จิงโจ้

ปูนก่ออิฐทั่วไป ตราลูกตั้ง CP008

Masonry Mortar for General Blocks



รหัสสินค้า	: CP008		
สำหรับงาน	: ก่อผนังอิฐทั่วไป เช่น อิฐมวลเบา, อิฐขาว และอิฐบล็อก		
น้ำหนัก	: 40 กิโลกรัม		
พื้นที่ที่ได้	ผนังอิฐมวลเบา	ก่อหนา 1 - 1.5 ซม. ได้พื้นที่ 1.0 ตร.ม.	
	ผนังอิฐขาว	ก่อหนา 1 - 1.5 ซม. ได้พื้นที่ 1.9 ตร.ม.	
	ผนังอิฐบล็อก	ก่อหนา 1 - 1.5 ซม. ได้พื้นที่ 2.1 ตร.ม.	
คุณสมบัติเนื้อปูน	: ยึดติดแน่น จัดแนวง่าย		
คุณสมบัติพิเศษ	: ผนังแข็งแรง ลดรอยแตกร้าว		

คุณสมบัติ

- มีมวลผสมคัดพิเศษเฉพาะหลายชนิด ปูนเหนียว ก่อแน่นยึดติดกับอิฐทั่วไปได้ดี แข็งแรง
- เพิ่มสารเคมีช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ
- เหมาะกับงานพื้นที่กองเก็บน้อย อาคารสูง หรือ งานต่อเติม
- เพิ่มสารช่วยในการยึดเกาะ ทำให้มีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่น ยึดติด กับอิฐดี แข็งแรง
- ใช้กับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร


Technical Data		Application Data	
Type	: Powder	Mixing ratio (L/Bag)	: 6.5 - 7.0 L/40 kg bag
Color	: Grey	Pot life (25°C)	: 1 - 130 hrs
Composition	: Portland Type I, selected sand and limestone, admixture and chemical additives.	Layer Thickness	: 1 - 1.5 cm.
Grain size	: < 4.0 mm	Application	: For laying on clay bricks, white bricks and concrete blocks
Storage :	Keep in dry conditions and avoid moisture and water	Temperature Range	: 25 - 40 °C
Shelf life	: 3 months after manufacturing date	Area coverage (Sq.m/bag)	: With thickness 1 - 1.5 cm. laying clay brick covers 1.0 Sq.m/bag laying white brick covers 1.9 Sq.m/bag laying concrete block covers 2.1 Sq.m/bag
Packaging	: 40 kg/bag		

Test Data			
	TIS 598-2560	Result	Standard
Wet Property			
Water Retention	≥ 75%	≥ 80%	ASTM C1506
Time to Setting	-	> 120 min	ASTM C807
Dry property			
Compressive Strength			
28 Days	≥ 5.0 Mpa	≥ 10.0 Mpa (≥ 103 kg/cm²)	ASTM C109
Bonding strength			
28 Days	-	> 2.0 Mpa	ASTM C882

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP008	
● โครงการ มิวนิค สุขุมวิท	● โครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๖๕ พรรษา สยามนิเวศ
● โครงการ ศิวาลัย บางโพธิ์	● และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมการก่อ	การผสม	การผสมด้วยเครื่อง	การผสมด้วยมือ
 ใช้ไม้กวาด ทำความสะอาดเศษผงที่อิฐออกให้หมด ในกรณี อิฐมอญ และอิฐขาว ต้องทำการราดน้ำ 1 ครั้ง ก่อนทำการก่อ	 ปูนก่อ 1 ถุง ต่อน้ำ 6.5 - 7.0 ลิตร หรือ ประมาณ 1 ¼ กระป๋องปูน	 การกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูน ควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เป็นเม็ด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ก่อ	 ควรใช้เกรียงใบโพธิ์กวนนานๆ โดยดูว่าเนื้อปูนไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ก่อ
		**ข้อควรระวัง การกวนผสมไม่ควรต่ำกว่า 3 นาที	

การก่อ	
	- ใช้เกรียงใบโพธิ์ตักปูนก่อ ที่ผสมในกระป๋องให้พอดีกับการก่อ วางปูนก่อตามแนวก่อที่ได้ขีดเอ็นไว้ 3 - 5 เกรียง (ขึ้นอยู่กับความยาวของขนาดอิฐ) จากนั้นป้ายปูนก่อให้เป็นแนวคัน หรือแนวสัน - นำอิฐขึ้นวางกับบนแนวปูนก่อที่ได้เตรียมไว้ โดยเลือกหัวอิฐให้หัวอิฐขึ้นปูนก่อและเคาะอิฐจัดแนวได้ทันที (ในกรณีเป็นอิฐก้อนใหญ่ เช่น อิฐขาว หรือ อิฐซีเมนต์บล็อก ให้ตักปูนก่อมาป้ายที่หัวอิฐก่อนนำอิฐขึ้นวางกับบนแนวปูนก่อที่ได้เตรียมไว้) จากนั้นทำซ้ำๆ จนได้เต็มแถวแรก - จากนั้นขึ้นแถวต่อไป การก่ออิฐ แนวก่อต้องสานกัน เพื่อความแข็งแรงของแผงผนังตลอดทั่วทั้งแผง การก่ออิฐแผงผนังต้องเสริมความแข็งแรงโดยเอ็น-ก๊ับหลัง คสล. ถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้าง

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น - อายุการกองเก็บ 3 เดือน	- การใช้งานและการผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธี ช่วยลดปัญหารอยแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น - ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บ และอักเสบของกล้ามเนื้อ	- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมด ภายใน 1 - 1:30 ชั่วโมง - ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนัง หรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

ผลิตภัณฑ์ ควิคโคท

ตอบโจทยทุกพื้นผิว

ปูนฉาบ



ปูนสทิมโค้ท



ปูนก่อ



ปูนทาว



ปูนซ่อม แตกแตงแก๊ไข



ปูนเท



ควิกโคท

รู้จริงทุกงานพื้นผิว

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

184 หมู่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
☎ 0 2408 9888 📠 0 2408 9888 ต่อ 802 ✉ E-mail : info@quickcoat.co.th
www.quickcoat.co.th 📺 : @quickcoat