



ข้อมูลเชิงเทคนิค ลูกดัง มอร์ตาร์ สกินโค้ท

TECHNICAL DATA SHEET



สกินโค้ท

SKIM COAT

ควิกโคท

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราลูกตั้ง และจิงโจ้ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน นักเคมี วิศวกร นักธรณีวิทยา ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานฉาบฉวยมวลเบามากที่สุด และด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น ในการทดลอง ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์

ปูนฉาบฉวยมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย

ภายใต้ชื่อ ปูนฉาบสำเร็จรูปตรา “ลูกตั้ง” หรือ “ตั้งแดง” และปูนก่อฉวยมวลเบาสำเร็จรูป ตรา “จิงโจ้” หรือ “โจ้ม่วง” ที่ช่างก่อสร้างทุกคนต่างรู้จักกันดี และเรียกขานติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้

ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยมากมาย หัวใจของเราคือการมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง ก้าวตามทันเทคโนโลยีและความต้องการของช่างมืออาชีพ เพื่อความสำเร็จของการก่อสร้าง และผลงานที่น่าประทับใจให้กับผู้สร้าง และผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการ ไม่ว่าในงานก่อสร้างใดๆ เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ของเรามาอบผลผลิตที่ดีให้กับลูกค้า ให้สมกับความตั้งใจของเราในการเป็นบริษัท “ผู้เชี่ยวชาญด้านปูนมอร์ตาร์”

2536 : จุดเริ่มต้น



บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและออสเตรเลีย ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์มอร์ตาร์คุณภาพ เพื่องานฉาบสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะภายใต้แนวคิด...
“เราจะผลิตแต่สินค้าที่ดีที่สุด”

2540 : ปูนก่อในตำนาน



ปูนก่ออิฐมวลเบาตราจิงโจ้ ได้ออกสู่ท้องตลาด สร้างตำนานปูนก่อเหนียวแน่นที่สุด ครองใจช่างไทยยอดขายอันดับ 1 จนถึงปัจจุบันนี้

2557 : 20 ปี ควิกโคท



17 ธ.ค. 2557 งานฉลองครบรอบ 20 ปี ของ ควิกโคท ณ หอประชุมสโมสรกองทัพเรือ

2563 : ระเบิดกำลังผลิต



ด้วยความต้องการปูนลูกตั้ง ปูนจิงโจ้ที่มีมากในตลาด จึงเปิดโรงงานเฟส 2 ด้วยระบบ **Robotic Production** เพิ่มกำลังการผลิต 3 เท่าตัวพร้อมคลังเก็บสินค้า และวัตถุดิบขนาดใหญ่

2564 : ลูกตั้ง สกิมโค้ก ฉาบรอบเดียวปิดรอย 100%



“ลูกตั้ง สกิมโค้ก” ชูธงปูนฉาบผิวบางอันดับ 1 ในใจช่างไทย ยกให้เป็น “สุดยอดปูนเก็บงาน” ครองยอดขายอันดับ 1 ตลอดมา

2565 ปูนทาวจิงโจ้ สุดยอดแห่งการยึดเกาะ



เปิดตัวสินค้าใหม่จากแบรนด์จิงโจ้ ทาวซีเมนต์ติดกระเบื้องมาตรฐานระดับสากล ตอบโจทย์งานปูกระเบื้องทุกประเภท

2539 : ปูนตุงแรก



ปูนฉาบอิฐมวลเบาตราลูกตั้ง ได้ออกจำหน่าย ครั้งแรก ณ โครงการ ดุสิต Avenue ที่ๆ ทำให้เราได้แจ้งเกิด และได้รับการยอมรับ จากช่างผู้ใช้งานจริง
ปูนลูกตั้ง...เราคือปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย

2552 : สกิมโค้กขวัญใจช่างไทย



เราคือผู้บุกเบิก ปูนฉาบผิวบาง หรือ สกิมโค้กตราลูกตั้งเหลือง เจ้าแรกในประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติ การฉาบที่นุ่มลื่นมือ ชัดง่ายไม่เปลืองแรง และแก้ไขปัญหาคิวผนังที่ไม่เรียบเนียน รอยแตกลายงา รอยตามดหรือผนังเป็นคลื่นได้

2560 : ไม่แตกแยก ไม่แตกร้า



ปูนลูกตั้ง เปิดตัวแคมเปญ “ไม่แตกแยก ไม่แตกร้า” สนับสนุนให้เด็กช่างทุกคนปรองดองกัน

2564 : พลิกโฉมองค์กรครั้งใหญ่



พลิกโฉมอัตลักษณ์องค์กร และ แบนด์ “ลูกตั้ง” “จิงโจ้” ใหม่ ให้ทันสมัยและก้าวไปข้างหน้า สร้างการรับรู้ของแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และผลิตสินค้าคุณภาพ ครบครัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดก่อสร้าง

2566 : จิงโจ้ม่วง เขียนปูนก่อ เจ้าพ่อปูนทาว



พลิกโฉม ปูนจิงโจ้ม่วง โฉมใหม่ “2ชั้น1 ก่อและทาว” เจ้าแรกในไทย ชูคุณสมบัติขั้นเทพ พร้อมดันให้เป็นสินค้าคู่คัมภีร์ ในตลาดปูนมอร์ตาร์



Factory

 Ratchaburi

โรงผลิต ของเราตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่ ด้วยกำลังการผลิต ปูนมอร์ตาร์กว่า 800,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับปูนมอร์ตาร์ 20 ล้านถุงต่อปี และเป็น ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อการขนส่งที่ฉับไว รวดเร็ว เข้าถึง ในทุกพื้นที่ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจ ก่อสร้างที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง



มอก.3056-2563

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



วัตถุดิบคุณภาพ



ใช้ระบบการผลิตหุ่นยนต์



พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์



Head Office

 Nonthaburi

สำนักงานใหญ่ ของเราตั้งอยู่บน ถนนนครอินทร์ จังหวัด นนทบุรี โดดเด่นด้วยการบริการซึ่งเป็นหัวใจของควิกโคท เราใส่ใจ ในทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับแต่ประสบการณ์ ที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงหลังการขาย โดยเน้นการสนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับลูกค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา พร้อมให้บริการ ด้วย 3 ทีมคุณภาพ



QUICK Delivery
บริการขนส่งที่ฉับไว



QUICK Technical Support
บริการเทคนิคที่รวดเร็ว



QUICK Customer Service
บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทันใจ

ลูกตึง สกิมโค้ท จาบตกแต่งแก้ไข

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (White)



รหัสสินค้า	: CP015/A
เนื้อปูน	: สีขาว
สำหรับงาน	: จาบตกแต่งแก้ไขผนังปูนเปลือย และผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: ละเอียด เนียน แน่น
คุณสมบัติพิเศษ	: ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง

คุณสมบัติ

- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถจบบางแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังจบบาง ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส
- มีสารช่วยการยึดเกาะพิเศษ มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด
- คุ่มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก

Technical Data

Type	: Powder
Color	: White
Composition	: White portland cement, limestone 325 mesh and additives.
Grain size	: < 0.05 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water.
Shelf Life	: 12 months.
Packaging	: 20 kg/bag.

Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Pot life (25°C)	: 40-60 min.
Layer Thickness	: 1-2 mm.
Application	: For plastering, modifying the primer painted or unpainted surface, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Temperature Range	: 25-40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.

Test Data

	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 8.8 Mpa (≥ 90 kg/cm ²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	0.90 Mpa > 0.45 Mpa > 4.90 Mpa	TISI 3056-2563 ASTM C952 ASTM C882

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว



ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุมให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบ ให้ราดน้ำ รอยขาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกตั้งเหลือง 20 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 8.0-9.0 ลิตร

หรือ ปูนลูกตั้งเหลือง 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ

โดยใช้ส่วนไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)

**ลูกตั้งสกิมโคก 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.
2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ
3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบรอย โดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.
4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่น แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน
5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้น วัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันต่าง ต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา

- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น
- อายุการกองเก็บ 12 เดือน

คำแนะนำ

- ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือ ฉาบสกิมโคก
- ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน

ข้อควรระวัง

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมด ภายใน 40-60 นาที
- ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนัง หรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/A

- โครงการในเครือ แอสสิริ
- โครงการในเครือ ศุภาลัย
- โครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์
- โครงการ เดอะ ลอฟท์ สีสม
- โครงการ รสา ลักซ์วิลล์
- โรงแรมท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ
- โครงการ ซิตี้เซ็นส์
- โครงการ มิราเคิล พลัส
- โครงการ สิริ ริเวอร์ เพลส
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกตึง สกิมโค้ท จาบตกแต่งแก้ไข

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Grey)

รหัสสินค้า	: CP051
เนื้อปูน	: สีเทา
สำหรับงาน	: จาบตกแต่งแก้ไขผนังปูนเปลือย และผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: ละเอียด เนียน แน่น
คุณสมบัติพิเศษ	: ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง



คุณสมบัติ

- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถจาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังจาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงชัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สามารถใช้ได้ดีกับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส
- มีสารช่วยการยึดเกาะพิเศษ มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด
- คุ่มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก

Technical Data	Application Data
Type : Powder	Mixing ratio (L/Bag) : 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Color : Grey	Pot life (25°C) : 40-60 min.
Composition : Portland Type I, limestone 325 mesh and chemical additives.	Layer Thickness : 1-2 mm.
Grain size : < 0.05 mm.	Application : For plastering, modifying the unpainted surface, Coarse plastering surface, small hole and concrete panel. Suitable for both interior and exterior.
Storage : Keep in dry conditions and avoid moisture and wate.	Temperature Range : 25-40 °C
Shelf Life : 12 months.	Area coverage (Sq.m/bag) : Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.
Packaging : 20 kg/bag.	

Test Data		
	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 8.8 Mpa (≥ 90 kg/cm²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	0.90 Mpa > 0.45 Mpa > 4.90 Mpa	TISI 3056-2563 ASTM C952 ASTM C882

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว



ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องทำการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุมให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบ ให้รดน้ำรอมหาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกดั่งเทา 20 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 8.0-9.0 ลิตร

หรือ ปูนลูกดั่งเทา 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ

โดยใช้ส่วนไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)

**ลูกดั่งสกิมโค้ก 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.

2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ

3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบร้อย โดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.

4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่น แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน

5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันต่าง ต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น • อายุการกองเก็บ 12 เดือน	• ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสกิมโค้ก • ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน	• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที • ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/A

- โครงการในเครือ แสนสิริ
- โครงการในเครือ ศุภาลัย
- โครงการ ช้างไทย เกษตร-นวมินทร์
- โครงการ เดอะ ลอฟท์ สีลม
- โครงการ รสา ลักซ์วิลล์
- โรงแรมท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ
- โครงการ ซิตี้เซ็นส์
- โครงการ มิวราเคิล พลัส
- โครงการ สิริ ริเวอร์ เพลส
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกตึง สกิมโค้ท จาบตกแต่งแก้ไข

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Light Grey)



รหัสสินค้า	: CP015/K
เนื้อปูน	: สีเทาอ่อน
สำหรับงาน	: จาบตกแต่งแก้ไขผนังปูนเปลือย และผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: ละเอียด เนียน แน่น
คุณสมบัติพิเศษ	: ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง

คุณสมบัติ

- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถจบบางแบบครั้งเดียว (One-coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังจบบาง ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงชัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ
- คุ้มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Technical Data	Application Data
Type : Powder	Mixing ratio (L/Bag) : 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Color : Light Grey	Pot life (25°C) : 40-60 min.
Composition : Portland cement, limestone 325 mesh and chemical additives.	Layer Thickness : 1-2 mm.
Grain size : < 0.05 mm.	Application : For plastering, modifying the primer painted or unpainted surface, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Storage : Keep in dry conditions and avoid moisture and water.	Temperature Range : 25-40 °C
Shelf Life : 12 months.	Area coverage (Sq.m/bag) : Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.
Packaging : 20 kg/bag.	

Test Data		
	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 8.8 Mpa (≥ 90 kg/cm²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	> 4.1 Mpa	ASTM C882

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว



ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องทำการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุมให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบ ให้ราดน้ำ รอยหมาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกตั้งฟ้า 20 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 8.0-9.0 ลิตร

หรือ ปูนลูกตั้งฟ้า 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ

โดยใช้ส่วนไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)

**ลูกตั้งสกิมโค้ก 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.
2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ
3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสไลด์น้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบรอย โดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.
4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่น แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน
5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้น วัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีที่พื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันต่าง ต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น • อายุการกองเก็บ 12 เดือน	• ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสกิมโค้ก • ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน	• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที • ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนัง หรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/K

- โครงการ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (ทุกโครงการ) เช่น
 - โครงการ มัลลนา บางนา - วงแหวน
 - โครงการ ชัยพฤกษ์ เวสเกต - บางใหญ่
 - โครงการ อัญญา บางนา - รามคำแหง
- โครงการ วิลลาจีโอ บางนา
- โครงการ อินดี้ บางนา - รามคำแหง
- โครงการ อัญญา ราชพฤกษ์ - นครินทร์
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกตึง ซุปเปอร์สกินโค้ท ฉาบกับผนังเก่า ผนังทาสี

Super Skim Coat for Painted Surfaces (White)

รหัสสินค้า	: CP015/B
เนื้อปูน	: สีขาว
สำหรับงาน	: ฉาบตกแต่งแก้ไขพื้นผิวผนังเก่า พื้นผิวที่ทำการทาสีจริงแล้ว โดยที่ไม่ต้องลอกสีเก่าออก* พื้นผิวที่ทำการทาสีรองพื้นแล้วและพื้นผิวที่ไม่ได้ทำการทาสี
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: ละเอียด เนียน แน่น
คุณสมบัติพิเศษ	: ชัดง่าย ไม่เปelingแรง



คุณสมบัติ

- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหามันที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถฉาบบางแบบครั้งเดียว (One-coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังฉาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงชัดง่าย ไม่เปelingแรง
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ

* กรณีที่พื้นผิวมันต่อต้านการยึดเกาะ เช่น สีนํ้ามัน สีซิลด์ หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

Technical Data

Type	: Powder
Color	: White
Composition	: White portland cement, limestone 325 mesh and chemical additives.
Grain size	: < 0.05 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water.
Shelf Life	: 12 months.
Packaging	: 20 kg/bag.

Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Pot life (25°C)	: 40-60 min.
Layer Thickness	: 1-2 mm.
Application	: For plastering, modifying the painted surfaces, primer painted, unpainted surfaces, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Temperature Range	: 25-40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.

Test Data

	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 6.8 Mpa (≥ 70 kg/cm ²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	> 0.60 Mpa > 4.90 Mpa	ASTM C952 ASTM C882

การเตรียมพื้นผิว



ก่อนลงมือฉาบทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องทำการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีมีคราบสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำมัน ต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
- กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมหมดอายุ หรือผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง
- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุม ให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบให้ราดน้ำรอมหาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกตั้งรูปเปอร์สทิมโคต 20 กก. (1 ถุง) ต่อ น้ำ 8.0-9.0 ลิตร
หรือ ปูนลูกตั้งรูปเปอร์สทิมโคต 2 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ
โดยใช้สว่านไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)
**ลูกตั้งรูปเปอร์สทิมโคต 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ทำการทาสีจริงแล้ว หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว หรือ ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.
2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ
3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบรอยต่อโดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.
4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่นแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน
5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันด่างต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น • อายุการกองเก็บ 12 เดือน	• ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสทิมโคต • ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน • กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน, สีเสื่อมหมดอายุ หรือ ผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง	• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที • ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/B

- โครงการในเครือ แชนสิริ
- โครงการ มิวนิค สุขุมวิท 23
- โรงแรม เซ็นทรัลเพลส
- โครงการ นอตติง ฮิลล์ สุขุมวิท - แพรงษา
- โครงการ เดอะ เมเรียส
- โครงการ เดอะ มिरาเคิล พลัส
- โครงการ สยามพรีเมียมเวิลด์
- โครงการ ดี ออปซิเดียน (พุทธมณฑลสาย 1 - ภาชีเจริญ)
- โครงการ มิวส์ เพชรเกษม 6
- โครงการ ลา เดฟองซ์ - พระราม9
- และโครงการอื่นๆอีกมากมาย

ลูกตึง ลอฟท์ จาบตกแต่งสไตล์ลอฟท์

Loft Cement For Decoration



- รหัสสินค้า : CP015/L
- เนื้อปูน : ซีเมนต์ธรรมดา
- สำหรับงาน : จาบตกแต่งผิวผนังเพื่อการสร้างสรรคงานสไตล์ลอฟท์
- น้ำหนัก : 20 กก.
- พื้นที่ที่ได้ : จาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
- คุณสมบัติเนื้อปูน : ละเอียด เนียน แน่น
- คุณสมบัติพิเศษ : ชื่นลายขัดไม่พังเครื่องขัด

คุณสมบัติ

- สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนด
- ผลิตจากซีเมนต์แท้ ซีเมนต์ธรรมดาให้ผิวสัมผัสลอฟท์ที่แท้จริง
- ชื่นลายขัด ไม่พังเครื่องขัด
- คุ้มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก
- จาบได้ทุกพื้นผิว
 - ผิวผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, พื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีหรือทาสีรองพื้นแล้ว
 - ผิวผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีเสร็จแล้วโดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก*สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

* กรณีที่พื้นผิวมันต่อต้านการยึดเกาะ เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

Technical Data	Application Data
Type : Powder	Mixing ratio (L/Bag) : 10.5-11.0 L/20 kg bag.
Color : Grey, loft style.	Pot life (25°C) : 40-60 min.
Composition : Portland type I, limestone 325 mesh and chemical additives.	Layer Thickness : 1-2 mm.
Grain size : < 0.05 mm.	Application : For plastering, modifying the painted surfaces, primer painted, unpainted surfaces, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Storage : Keep in dry conditions and avoid moisture and water.	Temperature Range : 25-40 °C
Shelf Life : 12 months.	Area coverage (Sq.m/bag) : Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.
Packaging : 20 kg/bag.	

Test Data		
	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 6.8 Mpa (≥ 70 kg/cm²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	> 0.40 Mpa	ASTM C952

การเตรียมพื้นผิว



ก่อนลงมือฉาบทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องทำการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีมีคราบสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำมัน ต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
- กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมหมดอายุ หรือผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง
- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุม ให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบให้ราดน้ำรอมหาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกดิ่งลอฟท์ 20 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 10.5 - 11.0 ลิตร

หรือ ปูนลูกดิ่งลอฟท์ 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ

โดยใช้ส่วนไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)

**ลูกดิ่งลอฟท์ 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ

1. ฉาบรอบที่ 1 เพื่อปรับพื้นผิว ขึ้นงานฉาบกับผนังใหม่ ผนังเปลือย, ผนังทาสีรองพื้นแล้ว หรือผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม. ให้ทั่วพื้นที่ และทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30 นาที

2. ฉาบรอบที่ 2 เพื่อขึ้นลวดลาย รอให้ปูนเริ่มหมาดแห้ง (พอดีกับการขัดมันหน้าปูน) ใช้เกรียงเหล็กเปิกน้าอยู่เสมอ รีดปาดหน้าปูนซ้ำๆ ให้ขึ้นลวดลายได้ตามต้องการ ให้ทั่วพื้นที่ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2-3 ชม. (ไม่ใช่แปรงสไลด์น้ำที่ผิวงานโดยตรง และไม่ใช้เกรียงเหล็กที่แห้งรีดปาดแต่งหน้าปูน)

3. การเคลือบผิวปูนลอฟท์ ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตน้ำยาเคลือบแต่ละยี่ห้อ

เช่น พื้นผิวก่อนการทาเคลือบความชื้นสูงสุดต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาเคลือบ ตามมาตรฐานทุกครั้ง

- ในกรณีต้องการไม่ให้เกิดคราบสิ่งสกปรกในอนาคต เช่น คราบน้ำ ตะไคร่ และ ราดำ ควรทำการเคลือบผิวปูนลอฟท์ด้วยลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนัง สูตรน้ำ ชนิดทิ้งเงา

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น • อายุการกองเก็บ 12 เดือน	• ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสทิมโคก • ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน • กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน, สีเสื่อมหมดอายุ หรือ ผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง	• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที • ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/L

- เดอะ คอฟฟี เลานจ์ แอนด์ ฟอเรสท์
- โครงการ อนุรักษ์ ราชพฤกษ์ - นครอินทร์
- โครงการ มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
- บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ
- รีสอร์ท สโตนลอฟท์
- คาเฟ่ สโตนลอฟท์
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกตึง นํ้ายาเคลือบผนัง สูตรน้ำ ชนิดกึ่งเงา

Water Repellent Semi-Gloss



รหัสสินค้า	: DS-22
สำหรับงาน	: เคลือบผนัง วัสดุตกแต่ง
น้ำหนัก	: 1 ลิตร, 4.5 ลิตร
พื้นที่ที่ได้	: ขนาด 1 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 8-14 ตร.ม. ขนาด 4.5 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 36-63 ตร.ม.
คุณสมบัตินํ้ายา	: กันน้ำ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และคราบสกปรก
คุณสมบัติพิเศษ	: คงสีพื้นผิวเดิม ไม่ขึ้นฝ้าขาว ทนทาน

คุณสมบัติ

- กันน้ำ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และคราบสกปรก
- คงสีพื้นผิวเดิม ขึ้นลายลอฟท์ชัด
- ทนทานต่อการเป็นฝ้าขาวเมื่อสัมผัสความชื้น ไม่ขึ้นฝ้าขาว
- ใช้ได้กับผนังหลายประเภท เช่น ผนังลอฟท์ ปูนขัดมัน อิฐโชว์แนว กระเบื้องดินเผา หินทราย ทรายล้าง
- ทนทานและต้านทานการจับฝุ่น
- ปกป้องพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ไม่ทำให้สีเปลี่ยน คงสีธรรมชาติไว้
- ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุนเพราะไม่มีส่วนผสมของทินเนอร์
- สำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอก
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมและแสง UV ทนแดด ทนฝน

Technical Data		Application Data	
Product Description	: DS22 is a acrylic emulsion modified silane/siloxane Suitable for exterior and interior wall, loft surface, concrete surface, brick, natural stone and washed sand. It provides a good water repellent.	Advantages	: Excellent water repellent. Non-Toxic, low odour. Suitable for exterior and interior. Easy and ready to use. Prevent against water white (efflorescence)
Color	: White milky liquid.	Application	: Loft surface, Concrete surface, Brick, Natural stone, Washed sand.
Composition	: Acrylic Emulsion.	Area coverage	: 8-14 sq.m/liter (1-2 layers)
Storage	: Store properly in undamaged original packaging in a dry, cool place at room temperature.		
Shelf life	: 12 months in original packing.		
Packaging	: 1 Litre, 4.5 Litres container		

Test Data	Result	Standard
Specific gravity	1.00 - 1.02	
Water Absorption	0.52 %	ISO 2811

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว และการใช้งาน



ทำความสะอาดพื้นผิว โดยพื้นผิวจะต้องปราศจากฝุ่น คราบสิ่งสกปรก และคราบไขมัน ทิ้งพื้นผิวไว้ให้แห้งสนิท ก่อนการทาเคลือบ ความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6 % ก่อนการทาเคลือบ ตามมาตรฐานทุกครั้ง

- กรณีมีการทาสารเคลือบที่พื้นผิวเดิมอยู่ โดยผิวเคลือบเงาใส ผิวเป็นมัน ให้ทำการลอกเคลือบออกให้หมดด้วยนํ้ายาลอกสี
- กรณีมีคราบเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ทำความสะอาดด้วยนํ้ายาให้สะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท ก่อนการทาเคลือบ ความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6 % ก่อนการทาเคลือบ ตามมาตรฐานทุกครั้ง



เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทานํ้ายาเคลือบด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง ให้ทั่วพื้นผิว 1-2 รอบ ทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ โดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆ เพิ่มเติม

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ห้ามจัดเก็บในบริเวณที่มีความชื้น และไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งมีแสงแดดจัด • เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท ควรเก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้อง • อายุการคงเก็บ 12 เดือน	• ควรเลือกใช้นํ้ายาให้เหมาะสมกับพื้นผิว และประเภทของงาน • พื้นผิวที่จะทำการใช้งานต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทุกครั้ง • ไม่ควรทำงานในวันที่มีฝนตกหรือมีความชื้นสูง • เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้คู่กับ ลูกตึง ลอฟท์	• ห้ามรับประทานและสูดดม ควรเก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก • หากเกิดการระคายเคืองจากการสัมผัส หรือใช้งาน ควรล้างนํ้าสะอาดโดยทันที • ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง หรือแสงแดดโดยตรง

ลูกตึง ปูนซ่อมรอยแตกร้าว

Crack Repair Mortar (With sand/Without sand)

รหัสสินค้า : CP046/E(มีทราย), CP046/E1(ไม่มีทราย)
สำหรับงาน : ซ่อมผนังแตกร้าว
น้ำหนัก : 1 กก.
พื้นที่ที่ได้ : กลึงที่ความหนา 1 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 3-6 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน : มีความยืดหยุ่น 50%
คุณสมบัติพิเศษ : ป้องกันการแตกร้าวซ้ำ



คุณสมบัติ

- เนื้อปูนละเอียด เหนียว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ป้องกันการซึมได้ดียิ่งขึ้น
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มีความยืดหยุ่นสูงถึง 50%
- สามารถทาทับบนพื้นผิวคอนกรีต กระจก ไม้ และพลาสติก
- เนื้อปูนสีขาว

Technical Data		Technical Data	
Products : CP046/E (with silica)		Products : CP046/E1 (without silica sand)	
Type	: Powder	Type	: Powder
Color	: White	Color	: White
Composition	: White portland cement, silica sand and chemical additives.	Composition	: White portland cement, calcium carbonate and chemical additives.
Grain size	: <0.60 mm.	Grain size	: < 0.08 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water	Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water
Shelf life	: 12 months after manufacturing date	Shelf life	: 12 months after manufacturing date
Packaging	: 1 kg/bag	Packaging	: 1 kg/bag
Application Data			
Mixing ratio (L/Bag):	0.50-0.65 L/1 kg bag		
Pot life (25°C)	: 15-20 min		
Layer Thickness	: 1 mm.		
Application	: For surface coating to prevent leakage and solve crack on cement plaster wall, concrete wall, glass, wood and plastic		
Temperature Range	: 25-40 °C		
Area coverage (Sq m./bag)	: Coating with thickness 1 mm. covers area 3-6 Sq m./bag		
Test Data			
	Result		Standard
Physical properties			
Elongation at break	≥ 50(%)		ASTM D412

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว และการใช้งาน



การเตรียมการซ่อม

ในกรณีพื้นผิวมีรอยแตกร้าวลึก หรือรอยแตกลึกไปถึงก้อนอิฐ แนะนำต้องทำการซ่อมเบื้องต้นที่ขึ้นงานเดิมที่ก่อน โดยทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามลักษณะ และสาเหตุของประเภทการแตกร้าว วิธีที่ถูกต้องตามคู่มือ ควิก โคร โปรดิกส์ ก่อนทำการเคลือบ ทำความสะอาดพื้นผิว โดยใช้แปรง หรืออุปกรณ์อื่น

ที่เหมาะสมขัดให้สะอาดก่อนทำการแก้ไข

การผสมปูน

ลูกตึง ปูนซ่อมรอยแตกร้าว 1 กิโลกรัม (1 ถุง) : น้ำ 650 กรัม โดยกวนผสมไม่ต่ำกว่า 3 นาที กวนให้เป็นเนื้อครีมไม่เป็นเม็ด

การฉาบ

ใช้ลูกกลิ้ง กลึงให้ทั่วพื้นที่ผนังที่มีปัญหา หรือก่อผิวแปลที่ที่ต้องการซ่อม ให้ความกว้าง ไม่ต่ำกว่า 10-15 ซม. และควรเว้นระยะของทิศทางของการแตกออกไป อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 ซม. ควบคุมความบางและความเรียบให้เสมอกัน ควรกลึงหนาที่ประมาณ 1 มม. ทำการแต่งผิวกันที่ด้วยพองน้ำพองหมาด

ตากแห้งพื้นผิวได้เลยโดยไม่ต้องรอให้แห้งทั้งพื้นผิวให้แห้ง 20 นาที และทำซ้ำแบบเดิมไม่บ่อยกว่า 3 รอบ ทั้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน

- ในกรณีพื้นที่ซ่อมเกิน 50% แนะนำควรกลึงปูนให้เต็มพื้นที่ ที่จะทำการซ่อม

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ห้ามจัดเก็บในบริเวณที่มีความชื้น และไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งมีแสงแดดจัด • เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท ควรเก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้อง • อายุการกองเก็บ 12 เดือน	• พื้นผิวที่จะทำการใช้งานต้องทำความสะอาด พื้นผิวก่อนทุกครั้ง • ควรผสมใช้งานที่ละกระป๋อง • เมื่อผสมปูนแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 15-20 นาที • ควรทำตามขั้นตอนการทำงานตามคู่มือ หรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น	• ก่อนการทาสีต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน • หากเกิดการกระคายเคืองจากการสัมผัสหรือใช้งาน ควรล้างน้ำสะอาดโดยทันที • ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง หรือแสงแดดโดยตรง

ผลิตภัณฑ์คิกโคท ตอบโจทย์ทุกพื้นที่

បូជារប | Plastering



ปูนสกินโค้ท | Skimcoat



ប្រាក់ | Masonry



ប្រុងប្រយ័ត្ន
Wall Repair



ປູນກາວໂຊນົດ | Tile Adhesive



June | Flooring



เคมีภัณฑ์
Construction
Chemicals



NAME CARD

ควิกโคท | รู้จริงทุกงานพื้นผิว

บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด | Quick Coat Products Co.,Ltd.
184 หมู่ 7 ต.นครอินทร์ อ.บางคูเวียง จ.นนทบุรี 11130

☎ 0 2408 9888 🌐 www.quickcoat.co.th 📱 @quickcoat



สอบถาม/สั่งซื้อ
สแกนเลย

☎ สายด่วนเทคนิคบริการ 0 2408 9888 ต่อ 204