



ข้อมูลเชิงเทคนิค ลูกดัง มอร์ตาร์ สกินโค้ท

TECHNICAL DATA SHEET



สกินโค้ท

SKIM COAT

ควิกโคท

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราลูกตั้ง และจิงโจ้ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน นักเคมี วิศวกร นักธรณีวิทยา ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานฉาบฉวยมวลเบามากที่สุด และด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น ในการทดลอง ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์

ปูนฉาบฉวยมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย

ภายใต้ชื่อ ปูนฉาบสำเร็จรูปตรา “ลูกตั้ง” หรือ “ตั้งแดง” และปูนก่อฉวยมวลเบาสำเร็จรูป ตรา “จิงโจ้” หรือ “โจ้ม่วง” ที่ช่างก่อสร้างทุกคนต่างรู้จักกันดี และเรียกขานติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้

ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยมากมาย หัวใจของเราคือการมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง ก้าวตามทันเทคโนโลยีและความต้องการของช่างมืออาชีพ เพื่อความสำเร็จของการก่อสร้าง และผลงานที่น่าประทับใจให้กับผู้สร้าง และผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการ ไม่ว่าในงานก่อสร้างใดๆ เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ของเรามามอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ให้สมกับความตั้งใจของเราในการเป็นบริษัท “ผู้เชี่ยวชาญด้านปูนมอร์ตาร์”





Factory

Ratchaburi

โรงผลิต ของเราตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่ ด้วยกำลังการผลิต ปูนมอร์ตาร์กว่า 800,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับปูนมอร์ตาร์ 20 ล้านถุงต่อปี และเป็น ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อการขนส่งที่ฉับไว รวดเร็ว เข้าถึง ในทุกพื้นที่ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจ ก่อสร้างที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง



มอก.3056-2563

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



วัตถุดิบคุณภาพ



ใช้ระบบการผลิตหุ่นยนต์



พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์



Head Office

Nonthaburi

สำนักงานใหญ่ ของเราตั้งอยู่บน ถนนนครอินทร์ จังหวัด นนทบุรี โดดเด่นด้วยการบริการซึ่งเป็นหัวใจของควิกโคท เราใส่ใจ ในทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับแต่ประสบการณ์ ที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงหลังการขาย โดยเน้นการสนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับลูกค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา พร้อมให้บริการ ด้วย 3 ทีมคุณภาพ



QUICK Delivery
บริการขนส่งที่ฉับไว



QUICK Technical Support
บริการเทคนิคที่รวดเร็ว



QUICK Customer Service
บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทันใจ

ลูกตึง สกิมโค้ท จาบตกแต่งแก้ไข

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (White)



รหัสสินค้า	: CP015/A
เนื้อปูน	: สีขาว
สำหรับงาน	: จาบตกแต่งแก้ไขผนังปูนเปลือย และผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: ละเอียด เนียน แน่น
คุณสมบัติพิเศษ	: ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง

คุณสมบัติ

- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหามันที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถฉาบบางแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังฉาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงชัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส
- มีสารช่วยการยึดเกาะพิเศษ มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด
- คุ่มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก

Technical Data

Type	: Powder
Color	: White
Composition	: White portland cement, limestone 325 mesh and additives.
Grain size	: < 0.05 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water.
Shelf Life	: 12 months.
Packaging	: 20 kg/bag.

Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Pot life (25°C)	: 40-60 min.
Layer Thickness	: 1-2 mm.
Application	: For plastering, modifying the primer painted or unpainted surface, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Temperature Range	: 25-40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.

Test Data

	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 8.8 Mpa (≥ 90 kg/cm ²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	0.90 Mpa > 0.45 Mpa > 4.90 Mpa	TISI 3056-2563 ASTM C952 ASTM C882

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว



ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุมให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบ ให้ราดน้ำ รอยขาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกตั้งเหลือง 20 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 8.0-9.0 ลิตร

หรือ ปูนลูกตั้งเหลือง 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ

โดยใช้ส่วนไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)

**ลูกตั้งสกินโค้ก 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.
2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ
3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบรอย โดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.
4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่น แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน
5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้น วัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันต่าง ต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา

- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น
- อายุการกองเก็บ 12 เดือน

คำแนะนำ

- ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือ ฉาบสกินโค้ก
- ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน

ข้อควรระวัง

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมด ภายใน 40-60 นาที
- ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนัง หรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/A

- โครงการในเครือ แอสสิริ
- โครงการในเครือ ศุภาลัย
- โครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์
- โครงการ เดอะ ลอฟท์ สยาม
- โครงการ รสชาติวิลล่า
- โรงแรมท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ
- โครงการ ซิตี้เซ็นส์
- โครงการ มิราเคิล พลัส
- โครงการ สิริ ริเวอร์ เพลส
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย



ลูกตั้ง



จิงใจ

ลูกตึง สกิมโค้ท จาบตกรแต่งแก้ไข

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Grey)



รหัสสินค้า	: CP051
เนื้อปูน	: สีเทา
สำหรับงาน	: จาบตกรแต่งแก้ไขผนังปูนเปลือย และผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: ละเอียด เนียน แน่น
คุณสมบัติพิเศษ	: ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง

คุณสมบัติ

- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่น และใช้ตกรแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถจาบบางแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังจาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงชัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส
- มีสารช่วยการยึดเกาะพิเศษ มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด
- คุ่มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก

Technical Data	Application Data
Type : Powder	Mixing ratio (L/Bag) : 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Color : Grey	Pot life (25°C) : 40-60 min.
Composition : Portland Type I, limestone 325 mesh and chemical additives.	Layer Thickness : 1-2 mm.
Grain size : < 0.05 mm.	Application : For plastering, modifying the unpainted surface, Coarse plastering surface, small hole and concrete panel. Suitable for both interior and exterior.
Storage : Keep in dry conditions and avoid moisture and water.	Temperature Range : 25-40 °C
Shelf Life : 12 months.	Area coverage (Sq.m/bag) : Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.
Packaging : 20 kg/bag.	

Test Data		
	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 8.8 Mpa (≥ 90 kg/cm²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	0.90 Mpa > 0.45 Mpa > 4.90 Mpa	TISI 3056-2563 ASTM C952 ASTM C882

การเตรียมพื้นผิว



ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องทำการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุมให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบ ให้รดน้ำ รอยขนาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกดั่งเทา 20 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 8.0-9.0 ลิตร

หรือ ปูนลูกดั่งเทา 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ

โดยใช้สว่านไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)

**ลูกดั่งสกิมโค้ก 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.

2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ

3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบร้อย โดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.

4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่น แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน

5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้น วัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันต่าง ต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น • อายุการกองเก็บ 12 เดือน	• ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสกิมโค้ก • ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน	• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที • ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนัง หรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP051

- โครงการในเครือ แอสสิริ
- โครงการในเครือ ศุภาลัย
- โครงการ ชวาทัย เกษตร-นวมินทร์
- โครงการ เดอะ ลอฟท์ สีลม
- โครงการ รสา ลักซ์วิลล์
- โรงแรมท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ
- โครงการ ซิตี้เซ็นส์
- โครงการ มิราเคิล พลัส
- โครงการ สิริ ริเวอร์ เพลส
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกตึง สกิมโค้ท จาบตกรแต่งแก้ไข

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Light Grey)



รหัสสินค้า	: CP015/K
เนื้อปูน	: สีเทาอ่อน
สำหรับงาน	: จาบตกรแต่งแก้ไขผนังปูนเปลือย และผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: ละเอียดย เนียน แบน
คุณสมบัติพิเศษ	: ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง

คุณสมบัติ

- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหามีรอยร้าว, ไม่เรียบเป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถจบบางแบบครั้งเดียว (One-coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังจบบาง ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงชัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ
- คุ้มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Technical Data	Application Data
Type : Powder	Mixing ratio (L/Bag) : 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Color : Light Grey	Pot life (25°C) : 40-60 min.
Composition : Portland cement, limestone 325 mesh and chemical additives.	Layer Thickness : 1-2 mm.
Grain size : < 0.05 mm.	Application : For plastering, modifying the primer painted or unpainted surface, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Storage : Keep in dry conditions and avoid moisture and water.	Temperature Range : 25-40 °C
Shelf Life : 12 months.	Area coverage (Sq.m/bag) : Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.
Packaging : 20 kg/bag.	

Test Data		
	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 8.8 Mpa (≥ 90 kg/cm²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	> 4.1 Mpa	ASTM C882

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว



ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุมให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบ ให้ราดน้ำ รอยหมาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกตั้งฟ้า 20 กก. (1 ถุง) ต่อ น้ำ 8.0-9.0 ลิตร

หรือ ปูนลูกตั้งฟ้า 2 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ

โดยใช้ส่วนไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมที่ละกระป๋องปูน)

**ลูกตั้งสกิมโค้ก 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.
2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ
3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสไลด์น้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบรอย โดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.
4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่น แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน
5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้น วัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันต่าง ต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น • อายุการกองเก็บ 12 เดือน	• ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสกิมโค้ก • ควรผสมใช้งานที่ละกระป๋อง	• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที • ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนัง หรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/K

- โครงการ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (ทุกโครงการ) เช่น
 - โครงการ มณฑนา บางนา - วงแหวน
 - โครงการ ชัยพฤกษ์ เวสเกต - บางใหญ่
 - โครงการ อัญญา บางนา - รามคำแหง
- โครงการ วิลลาจีโอ บางนา
- โครงการ อินดี้ บางนา - รามคำแหง
- โครงการ อัญญา ราชพฤกษ์ - นครินทร์
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกตึง ชุปเปอร์สกินโค้ท จาบกับผนังเก่า ผนังทาสี

Super Skim Coat for Painted Surfaces (White)

รหัสสินค้า	: CP015/B
เนื้อปูน	: สีขาว
สำหรับงาน	: จาบตกแต่งแก้ไขพื้นผิวผนังเก่า พื้นผิวที่ทำการทาสีเสร็จแล้ว โดยที่ไม่ต้องลอกสีเก่าออก* พื้นผิวที่ทำการทาสีรองพื้นแล้วและพื้นผิวที่ไม่ได้ทำการทาสี
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: ละเอียด เนียน แน่น
คุณสมบัติพิเศษ	: ชัดง่าย ไม่เปelingแรง



คุณสมบัติ

- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหามันที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถจาบบางแบบครั้งเดียว (One-coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังจาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงชัดง่าย ไม่เปelingแรง
- *กรณีพื้นผิวมันต่อการยึดเกาะ เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง
- คุ้มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก
- มีมวลผสมที่คิดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

สำหรับงานรีโนเวท

Technical Data

Type	: Powder
Color	: White
Composition	: White portland cement, limestone 325 mesh and chemical additives.
Grain size	: < 0.05 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water.
Shelf Life	: 12 months.
Packaging	: 20 kg/bag.

Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Pot life (25°C)	: 40-60 min.
Layer Thickness	: 1-2 mm.
Application	: For plastering, modifying the painted surfaces, primer painted, unpainted surfaces, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Temperature Range	: 25-40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.

Test Data

	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 6.8 Mpa (≥ 70 kg/cm ²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	> 0.60 Mpa > 4.90 Mpa	ASTM C952 ASTM C882

การเตรียมพื้นผิว



ก่อนลงมือฉาบทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำมัน ออกให้สะอาด

- กรณีมีคราบสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำมัน ต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
- กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมหมดอายุ หรือผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง
- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุม ให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบให้ราดน้ำรอมหาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกตั้งรูปเปอร์สทิมโคก 20 กก. (1 ถุง) ต่อ น้ำ 8.0-9.0 ลิตร
หรือ ปูนลูกตั้งรูปเปอร์สทิมโคก 2 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ
โดยใช้สว่านไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)
**ลูกตั้งรูปเปอร์สทิมโคก 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ทำการทาสีเสร็จแล้ว หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว หรือ ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.
2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ
3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบรอยต่อโดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.
4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่นแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน
5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันด่างต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา

- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น
- อายุการกองเก็บ 12 เดือน

คำแนะนำ

- ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสทิมโคก
- ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน
- กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน, สีเสื่อมหมดอายุ หรือ ผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

ข้อควรระวัง

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที
- ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/B

- โครงการในเครือ แสนสิริ
- โครงการ มิวนิค สุขุมวิท 23
- โรงแรม เซ็นทรัลเพลส
- โครงการ นอตติง ฮิลล์ สุขุมวิท - แพรงกษา
- โครงการ เดอะ เมเรียส
- โครงการ เดอะ มิราเคิล พลัส
- โครงการ สยามพรีเมียมเวิลด์
- โครงการ ดิ ออบซิเดียน (พุทธมณฑลสาย 1 - ภาชีเจริญ)
- โครงการ มิวส์ เพชรเกษม 6
- โครงการ ลา เดฟองซ์ - พระราม9
- และโครงการอื่นๆอีกมากมาย

ลูกตึง ลอฟท์ จาบตกแต่งสไตล์ลอฟท์

Loft Cement For Decoration

รหัสสินค้า	: CP015/L
เนื้อปูน	: ซีเมนต์ธรรมดา
สำหรับงาน	: จาบตกแต่งผิวผนังเพื่อการสร้างสรรคงานสไตล์ลอฟท์
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน	: ละเอียด เนียน แน่น
คุณสมบัติพิเศษ	: ชื่นลายขัดไม่พังเครื่องขัด



คุณสมบัติ

- สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนด
- ผลิตจากซีเมนต์แท้ ซีเมนต์ธรรมดาให้ผิวสัมผัสลอฟท์ที่แท้จริง
- ชื่นลายขัด ไม่พังเครื่องขัด
- คุ่มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก
- จาบได้ทุกพื้นผิว
ผิวผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, พื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีหรือทาสีรองพื้นแล้ว
- ผิวผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีเสร็จแล้วโดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก* สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

* กรณีที่พื้นผิวมันต่อการยึดเกาะ เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

Technical Data	Application Data
Type : Powder	Mixing ratio (L/Bag) : 10.5-11.0 L/20 kg bag.
Color : Grey, loft style.	Pot life (25°C) : 40-60 min.
Composition : Portland type I, limestone 325 mesh and chemical additives.	Layer Thickness : 1-2 mm.
Grain size : < 0.05 mm.	Application : For plastering, modifying the painted surfaces, primer painted, unpainted surfaces, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Storage : Keep in dry conditions and avoid moisture and water.	Temperature Range : 25-40 °C
Shelf Life : 12 months.	Area coverage (Sq.m/bag) : Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.
Packaging : 20 kg/bag.	

Test Data		
	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 6.8 Mpa (≥ 70 kg/cm²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	> 0.40 Mpa	ASTM C952

การเตรียมพื้นผิว



ก่อนลงมือฉาบทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องทำการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีมีคราบสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำมัน ต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
- กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมหมดอายุ หรือผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง
- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุม ให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบให้ราดน้ำรอมหาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกดิ่งลอฟท์ 20 กก. (1 ถุง) ต่อ น้ำ 10.5-11.0 ลิตร

หรือ ปูนลูกดิ่งลอฟท์ 2 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ

โดยใช้สว่านไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)

**ลูกดิ่งลอฟท์ 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาราบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระดับตามที่ต้องการ

1. ฉาบรอบที่ 1 เพื่อปรับพื้นผิว ขึ้นงานฉาบกับผนังใหม่ ผนังเปลือย, ผนังทาสีรองพื้นแล้ว หรือผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม. ให้ทั่วพื้นที่ และทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30 นาที
2. ฉาบรอบที่ 2 เพื่อขึ้นลวดลาย รอให้ปูนเริ่มหมาดแห้ง (พอดีกับการขัดมันหน้าปูน) ใช้เกรียงเหล็กเปิกน้ำอยู่เสมอ รีดปาดหน้าปูนซ้ำๆ ให้ขึ้นลวดลายได้ตามต้องการ ให้ทั่วพื้นที่ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2-3 ชม. (ไม่ใช่แปรงสไลด์น้ำที่ผิวงานโดยตรง และไม่ใช้เกรียงเหล็กที่แห้งรีดปาดแต่งหน้าปูน)
3. การเคลือบผิวปูนลอฟท์ ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตน้ำยาเคลือบแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาเคลือบความชื้นสูงสุดต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาเคลือบ ตามมาตรฐานทุกครั้ง

- ในกรณีต้องการไม่ให้เกิดคราบสิ่งสกปรกในอนาคต เช่น คราบน้ำ ตะไคร่ และ ราดำ ควรทำการเคลือบผิวปูนลอฟท์ด้วยลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนัง สูตรน้ำ ชนิดทิ้งเงา

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น • อายุการกองเก็บ 12 เดือน	• ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสทิมโคก • ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน • กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน, สีเสื่อมหมดอายุ หรือ ผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง	• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที • ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนัง หรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/L

- เดอะ คอฟฟี่ เลานจ์ แอนด์ ฟอเรสท์
- โครงการ วัฒนุษา ราชพฤกษ์ - นครอินทร์
- โครงการ มัตถนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
- บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ
- รีสอร์ท สโตนลอฟท์
- คาเฟ่ สโตนลอฟท์
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกตึง นํ้ายาเคลือบผนัง สูตรนํ้า ชนิดกึ่งเงา

Water Repellent Semi-Gloss



- รหัสสินค้า : DS-22
สำหรับงาน : เคลือบผนัง วัสดุทุกแต่ง
น้ำหนัก : 1 ลิตร, 4.5 ลิตร
พื้นที่ที่ได้ : ขนาด 1 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 8-14 ตร.ม.
ขนาด 4.5 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 36-63 ตร.ม.
คุณสมบัตินํ้ายา : กันนํ้า ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่นํ้า และคราบสกปรก
คุณสมบัติพิเศษ : คงสีพื้นผิวเดิม ไม่ขึ้นฝ้าขาว ทนทาน

คุณสมบัติ

- กันนํ้า ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่นํ้า และคราบสกปรก
- คงสีพื้นผิวเดิม ขึ้นลายลอฟท์ชัด
- ทนทานต่อการเป็นฝ้าขาวเมื่อสัมผัสความชื้น ไม่ขึ้นฝ้าขาว
- ใช้ได้กับผนังหลายประเภท เช่น ผนังลอฟท์ ปูนขัดมัน อิฐโชว์แนว กระเบื้องดินเผา หินทราย ทรายล้าง
- ทนทานและต้านทานการจับฝุ่น
- ปกป้องพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ไม่ทำให้สีเปลี่ยน คงสีธรรมชาติไว้
- ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุนเพราะไม่มีส่วนผสมของทินเนอร์
- สำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอก
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมและแสง UV ทนแดด ทนฝน

Technical Data		Application Data	
Product Description	: DS22 is a acrylic emulsion modified silane/siloxane Suitable for exterior and interior wall, loft surface, concrete surface, brick, natural stone and washed sand. It provides a good water repellent.	Advantages	: Excellent water repellent. Non-Toxic, low odour. Suitable for exterior and interior. Easy and ready to use. Prevent against water white (efflorescence)
Color	: White milky liquid.	Application	: Loft surface, Concrete surface, Brick, Natural stone, Washed sand.
Composition	: Acrylic Emulsion.	Area coverage	: 8-14 sq.m/liter (1-2 layers)
Storage	: Store properly in undamaged original packaging in a dry, cool place at room temperature.		
Shelf life	: 12 months in original packing.		
Packaging	: 1 Litre, 4.5 Litres container		

Test Data	Result	Standard
Specific gravity	1.00 - 1.02	ISO 2811
Water Absorption	0.52 %	ASTM C121

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว และการใช้งาน



ทำความสะอาดพื้นผิว โดยพื้นผิวจะต้องปราศจากฝุ่น คราบสิ่งสกปรก และคราบไขมัน ทิ้งพื้นผิวไว้ให้แห้งสนิท ก่อนการทาเคลือบ ความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6 % ก่อนการทาเคลือบ ตามมาตรฐานทุกครั้ง

- กรณีมีการทาสารเคลือบที่พื้นผิวเดิมอยู่ โดยผิวเคลือบเงาใส ผิวเป็นมัน ให้ทำการลอกเคลือบออกให้หมดด้วยนํ้ายาลอกสี
- กรณีมีคราบเชื้อรา หรือตะไคร่นํ้า ให้ทำความสะอาดด้วยนํ้ายาให้สะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท ก่อนการทาเคลือบ ความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6 % ก่อนการทาเคลือบ ตามมาตรฐานทุกครั้ง



เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทานํ้ายาเคลือบด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง ให้ทั่วพื้นผิว 1-2 รอบ ทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ โดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆ เพิ่มเติม

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ห้ามจัดเก็บในบริเวณที่มีความชื้น และไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งมีแสงแดดจัด • เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท ควรเก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้อง • อายุการคงเก็บ 12 เดือน	• ควรเลือกใช้นํ้ายาให้เหมาะสมกับพื้นผิวและประเภทของงาน • พื้นผิวที่จะทำการใช้งานต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทุกครั้ง • ไม่ควรทำงานในวันที่มีฝนตกหรือมีความชื้นสูง • เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้คู่กับ ลูกตึง ลอฟท์	• ห้ามรับประทานและสูดดม ควรเก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก • หากเกิดการระคายเคืองจากการสัมผัสหรือใช้งาน ควรล้างนํ้าสะอาดโดยทันที • ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงหรือแสงแดดโดยตรง

ลูกตึง ปูนซ่อมรอยแตกร้าว

Crack Repair Mortar (With sand/Without sand)

รหัสสินค้า : CP046/E(มีทราย), CP046/E1(ไม่มีทราย)
สำหรับงาน : ซ่อมผนังแตกร้าว
น้ำหนัก : 1 กก.
พื้นที่ที่ได้ : กลึงที่ความหนา 1 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 3-6 ตร.ม.
คุณสมบัติเนื้อปูน : มีความยืดหยุ่น 50%
คุณสมบัติพิเศษ : ป้องกันการแตกร้าวซ้ำ



คุณสมบัติ

- เนื้อปูนละเอียด เนียน
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ป้องกันการซึมได้ดียิ่งขึ้น
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มีความยืดหยุ่นสูงถึง 50%
- สามารถทาทับบนพื้นผิวคอนกรีต กระจก ไม้ และพลาสติก
- เนื้อปูนสีขาว

Technical Data		Technical Data	
Products : CP046/E (with silica sand)		Products : CP046/E1 (without silica sand)	
Type	: Powder	Type	: Powder
Color	: White	Color	: White
Composition	: White portland cement, silica sand and chemical additives.	Composition	: White portland cement, calcium carbonate and chemical additives.
Grain size	: <0.60 mm.	Grain size	: < 0.08 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water.	Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water.
Shelf life	: 12 months after manufacturing date.	Shelf life	: 12 months after manufacturing date.
Packaging	: 1 kg/bag.	Packaging	: 1 kg/bag.
Application Data			
Mixing ratio (L/Bag):	0.50-0.65 L/1 kg bag.		
Pot life (25°C)	: 15-20 min.		
Layer Thickness	: 1 mm.		
Application	: For surface coating to prevent leakage and solve crack on cement plaster wall, concrete wall, glass, wood and plastic.		
Temperature Range	: 25-40 °C		
Area coverage (Sq m./bag)	: Coating with thickness 1 mm. covers area 3-6 Sq m./bag.		
Test Data			
	Result	Standard	
Physical property			
Elongation at break	≥ 50(%)	ASTM D412	

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว และการใช้งาน



การเตรียมการซ่อม

ในกรณีพื้นผิวมีรอยแตกร้าวลึก หรือรอยแตกลึกไปถึงก้อนอิฐ แนะนำต้องทำการซ่อมเบื้องต้นที่ชั้นงานเดิมก่อน โดยทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามลักษณะและสาเหตุของประเภทการแตกร้าว วิธีที่ถูกต้องตามคู่มือ ควิก โคท โปर्टแล็ค ก่อนทำการเคลือบ ทำความสะอาดพื้นผิว โดยใช้แปรง หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมขัดให้สะอาดก่อนทำการแก้ไข

การผสมปูน

ลูกตึง ปูนซ่อมรอยแตกร้าว 1 กิโลกรัม (1 ถุง) : น้ำ 650 กรัม โดยทวนผสมไม่ต่ำกว่า 3 นาที ทวนให้เป็นเนื้อครีมไม่เป็นเม็ด

การฉาบ

ใช้ลูกกลิ้ง กลึงให้ทั่วพื้นที่ผนังที่มีปัญหา หรือก่อผิวแปลที่ที่ต้องการซ่อม ให้ความกว้าง ไม่ต่ำกว่า 10-15 ซม. และควรเก็บระยะของทิศทางที่แตกออกไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 ซม. ควบคุมความบางและความเรียบให้เสมอกัน ควรกลึงหนาที่ประมาณ 1 มม. ทำการแต่งผิวกันด้วยฟองน้ำพองหมาด

ตากแห้งพื้นผิวได้เลยโดยไม่ต้องรอให้แห้งทั้งพื้นผิวให้แห้ง 20 นาที และทำซ้ำแบบเดิมไม่บ่อยกว่า 3 รอบ ทั้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน

- ในกรณีพื้นที่ซ่อมเกิน 50% แนะนำควรกลึงปูนให้เต็มพื้นที่ ที่จะทำการซ่อม

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
• ห้ามจัดเก็บในบริเวณที่มีความชื้น และไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งมีแสงแดดจัด • เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท ควรเก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้อง • อายุการกองเก็บ 12 เดือน	• พื้นผิวที่จะทำการใช้งานต้องทำความสะอาด พื้นผิวก่อนทุกครั้ง • ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน • เมื่อผสมปูนแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 15-20 นาที • ควรทำตามขั้นตอนการทำงานตามคู่มือ หรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น	• ก่อนการทาสีต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน • หากเกิดการกระคายเคืองจากการสัมผัสหรือใช้งาน ควรล้างน้ำสะอาดโดยทันที • ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง หรือแสงแดดโดยตรง

ผลิตภัณฑ์คwikโคท ตอบโจทย์ทุกพื้นผิว

Quickcoat Products for Construction Solutions

ปูนฉาบ | Plastering



ปูนskimโค้ท | Skimcoat



ปูนก่อ | Masonry



ปูนซ่อม Wall Repair



เคมีภัณฑ์ Construction Chemicals



ปูนกาวซีเมนต์ | Tile Adhesive



ปูนเท | Flooring



NAME CARD

ควิกโคท | รู้จริงทุกงานพื้นผิว

บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด | Quick Coat Products Co.,Ltd.
184 หมู่ 7 ต.นครอินทร์ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

☎ 0 2408 9888 🌐 www.quickcoat.co.th 📱 @quickcoat



📞 สอบถาม/สั่งซื้อ
สแกนเลย

📞 สายด่วนเทคนิคบริการ 0 2408 9888 ต่อ 204